



USI ARGAFIX

Argamassa Hidráulica para utilização como emboço técnico em camadas finas com a finalidade de regularizar superfícies defeituosas, porosas ou imperfeitas sendo usado diretamente sobre concreto.

CARACTERÍSTICAS

Argamassa com propriedades de grande **plasticidade, elasticidade e tenacidade** para aplicação sobre emboço, reboco, concreto, massa fina, gesso, fechamento de buracos, trincas e pequenos reparos.

Elevado poder de cobertura, permitindo executar trabalhos com rapidez e facilidade, corrigindo, nivelando e alisando superfícies de paredes e tetos de áreas internas e externas.

Suas propriedades físicas e versatilidade representam grande **economia de custo e tempo, substituindo a massa corrida tradicional.**

Material desenvolvido com tecnologia europeia, aditivos importados, agregados selecionados, cimento branco estrutural, resina PVA e plastificantes atóxicos.

Produto inodoro e miscível em água.

Ideal para aplicar sobre **EMBOÇOFIX** em estado úmido, quando iniciado o processo de endurecimento, resultando acabamento de massa corrida, facilitando o preparo da superfície para receber pintura.

COR

Branca.

PREPARO

Para cada 1 kg argamassa adicionar 310 ml de água limpa para primeira demão. E 410ml de água limpa para realização do acabamento. Ajustar a consistência, variando em até 5% a água.

A mistura deverá ser realizada preferencialmente em misturador mecânico de baixa rotação, ou manualmente por um período de 2 minutos, até atingir uma consistência homogênea e sem grumos.

Preparar quantidades para utilização até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva.

APLICAÇÃO

Verificar se a superfície está limpa, isenta de partículas soltas ou de resíduos que impeçam sua perfeita aderência.

Buracos e trincas devem ser preenchidos previamente com ARGAFIX.

Em superfícies secas ou muito absorventes, umedecer previamente para a perfeita cura hidráulica do cimento.

Aplicar utilizando espátula, desempenadeira de aço, pistola projetora ou rolo. Repetir aplicação após 15 minutos aproximadamente, dependendo das condições atmosféricas, grau de absorção do substrato e tipo de acabamento desejado.

Eliminar eventuais imperfeições com lixa 220 (após período de 24 a 48 horas) para acabamento liso ou fazer a projeção com pistola apropriada e bico 4.

Resultado final: superfície perfeita, sem porosidade e pronta para receber pintura em 28 dias.

CONSUMO

Aproximadamente 0,60 kg a 2,50 kg/m², dependendo do substrato e espessura aplicada.

Sobre EMBOÇOFIX: 0,4 a 0,8 kg /m²/demão.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 30 kg.

VALIDADE / ESTOCAGEM

Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado. Empilhamento máximo de 10 sacos.

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL

Temperatura ambiente para aplicação	Entre 09 °C e 35 °C
Fator Água:Pó (1ª demão)	32 %
Fator Água:Pó (acabamento)	40 %

IMPORTANTE

Para placas de concreto, eliminar completamente o desmoldante da superfície para total aderência do produto.

A superfície poderá ser pintada com tinta à base de cimento após 7 dias, e tinta acrílica após 28 dias da aplicação, em função da cura hidráulica que é característica própria do material.

Não utilizar excesso de água de amassamento para não haver comprometimento do produto final.

Na aplicação sobre gesso e reboco já curado, aplicar 2 demãos do material, com intervalo de 15 a 20 minutos entre as demãos.

Quando a massa atingir o ponto de endurecimento, não deverá haver mais adição de água para reaproveitamento das sobras.

A USI MASSA se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto a qualidade do material em teste de laboratório.

CUIDADOS

Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e procurar um médico imediatamente.

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: Cx. POSTAL 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

