

USI Projecryl

Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e externas, dispensando pinturas posteriores.

CARACTERÍSTICAS

Produto desenvolvido à base de minerais classificados, emulsão acrílica, pigmentos inorgânicos e aditivos hidrorrepelente, proporcionando uma grande capacidade de cobertura, que possibilita uma infinidade de acabamentos.

CARACTERÍSTICAS - LINHA LITORAL

Argamassa decorativa resistente as intempéries remanescentes da linha tradicional como sol, chuva, raios Uvs e carregadas com aditivos que suportam também maresia e umidade relativa do ar, evitando a proliferação de fungos e algas em ambientes úmidos.

COR

Vide Catalogo.

Cores intensas para revestimentos decorativos acrílicos, recomendamos que seja feito somente para detalhes em fachadas.

Cores especiais poderam ser desenvolvidas sob consulta.

PREPARO

De acordo com a norma **ABNT NBR 13.245 de 02/95**.

Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.

Reboco novo esperar tempo de cura de 28 dias.

Aplicar o **PROJECRYL** sobre paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto. No caso de reboco novo e fraco, caiação, fibro-cimento, gesso e pinturas antigas, utilizar selador para fixação.

Em imperfeições profundas regularizar previamente com argamassa apropriada.

LINHA LITORAL - PREPARO DA SUPERFÍCIE

Fazer uma limpeza mecânica para retirada de manchas e sujidades, após a lavagem aplicar sanitizante para total higienização com jateamento aspersão, pincel ou brocha sobre toda a superfície. Deixar agir e secar em média 24hs.

APLICAÇÃO

Aplicar **USI Selador Acrílico** com rolo de lã e aguardar a secagem num de 3 horas.

Com desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso) aplicar uma fina camada de **PROJECRYL** com aproximadamente 1 mm de espessura. Em seguida projetar o produto, com o auxílio de um compressor de ar.

Aguardar o tempo para atingir o ponto, e com uma desempenadeira de PVC alisar com suavidade a superfície do revestimento.

Tomar o cuidado necessário para conservar as saliências alastradas sobre a massa desempenada, conseguindo o efeito de "rendas" na superfície.

Para riscar e dividir com aparência de pedras, usar ferro redondo de 5 mm de diâmetro, dobrado em forma de gancho.

Colocar uma régua, usando -a como guia no ponto desejado para executar o risco, comprimindo e alisando o material com a curva do ferro, até conseguir o acabamento desejado.

O material tem tempo de secagem ao toque entre 2 e 4 horas e 7 dias para cura total.

CONSUMO

Aproximadamente 2,5 kg/m² a 3,5 kg/m², dependendo da aplicação.

EMBALAGEM

Barrica em Kraft com 25 ou 50 kg

VALIDADE / ESTOCAGEM

A validade do produto será contada a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não seja violada e mantida em local coberto, seco e arejado em temperatura entre 10 °C e 35 °C, conforme prazos abaixo:

Barrica em Kraft: 12 meses

Empilhamento máximo:

Barricas: 3 unidades

IMPORTANTE

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.

Com incidência de chuvas, recomenda-se retardar a aplicação do material, pois a intempérie poderá causar manchas, se a pega inicial não estiver consolidada.

Utilizar **USI Invecchiato Coloratto** sobre o **PROJECRYL**, para um acabamento de efeitos envelhecidos.

Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.

Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do revestimento decorativo de base acrílica ou cimentícia, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o deslocamento do revestimento.

A USI ARGAMASSAS reserva-se ao direito de dispensar qualquer garantia se não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se a qualidade do material em teste de laboratório.

O PROJECRYL já vem pronto para uso.

CUIDADOS

Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na junção entre piso e parede.

Não é recomendado à utilização do produto sobre superfícies impermeabilizadas.

Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha.

Não reutilizar a embalagem após o uso. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e procurar um médico imediatamente.

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL

DESEMPENHO COMFORME NORMA ABNT NBR 13281:2005			
Ensaio	Método de Ensaio	Resultado	Classificação
Resistência potencial de aderência à tração	ABNT NBR 15258	1,1 MPa	A4

OUTRAS PROPRIEDADES			
Permeabilidade por Coluna D'água (cm ³)			
60 min.	120 min.	180 min.	240 min.
0,2	0,3	0,4	0,5

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: Cx. POSTAL 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

