



USI Selador Mineral

Primer base preparo de superfície para uso em texturas minerais.

CARACTERÍSTICAS

- * Produto ecológico a base de água, desenvolvido especialmente como selador de paredes internas e externas para aplicação dos produtos da linha **PREMIUM**
- * Grande capacidade de aderência, permeável ao vapor de água, evitando formação de bolhas e descascamento.
- * Produto à base de dolomitas selecionadas, polímeros, cimento estrutural, minerais e aditivos atóxicos e pigmentos com grande poder de cobertura.

COR

- * Consulta nosso Catalogo.
- * Pequenas variações de tonalidades do **USI SELADOR MINERAL** em relação a **LINHA PREMIUM** podem ocorrer em virtude de tratar-se de produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamento final.
- * Outras cores serão desenvolvidas sob consulta.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- * A base de aplicação deve estar curada, firme, limpa e seca, isenta de qualquer tipo de impregnação que possa prejudicar o resultado final.
- * Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.

APLICAÇÃO

- * Aplicar **SELADOR MINERAL POLIMÉRICO** com rolo de lã ou trincha e aguardar a secagem num período de 30 min.
- * Aplicar **CLASSIC SPRAY H**, sobre o **SELADOR MINERAL POLIMÉRICO**, seguindo as instruções contidas no boletim técnico.

DILUIÇÃO

- * Para cada 1 kg de **SELADOR MINERAL POLIMÉRICO** adicionar 1 litro de água limpa. Ajustar a consistência variando em até 5% de água.

CONSUMO

- * Aproximadamente entre 0,100 kg/m² e 0,300 kg/m², podendo variar de acordo com o grau de absorção ou tipo de substrato.

EMBALAGEM

- * Saco plástico valvulado de 25 kg.

VALIDADE / ESTOCAGEM

- * Deve ser armazenado por até 180 dias, desde que mantido em local seco e arejado. Empilhamento máximo de 15 sacos.

DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL

Temperatura ambiente para aplicação	Entre 8 °C e 35 °C
Tempo de uso da mistura	≤130 minutos
Fator Água:Pó	100%
Peso específico (mistura pronta)	1,49 g/cm ³

Obs. Os tempos acima poderão variar de acordo com condições climáticas no momento da aplicação do material. Os tempos mencionados são para utilização do material em estado fresco com temperatura aproximada de 20°C.

IMPORTANTE

- * A aplicação do produto deve acontecer com umidade do ar inferior a 90%.
- * **O USI SELADOR MINERAL** não deverá ser aplicada em áreas externas em dias de chuvas, pois o produto em contato com água ainda em seu estado fresco ou em processo de cura inicial poderá sofrer alterações em sua resistência final.
- * Proteger a superfície dos caixilhos e portas de alumínio ou madeira, para evitar manchas provocadas pelo cimento.
- * Aplicar sempre a mesma cor dos produtos da **LINHA PREMIUM**
- * **A USI MASSA** se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das

condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto a qualidade do material em teste de laboratório.

CUIDADOS

- * Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.
- * Não incinerar ou reutilizar a embalagem.
- * Na aplicação do produto usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente ventilado.
- * Em contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundância. Caso ocorra irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão procure auxílio médico.

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: Cx. Postal 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

